

1成分形軽量アクリル系シーリング材

サンシール軽がるくんは、
ポリアクリル酸エステル系樹脂を
主成分とした、1成分形軽量
アクリル系シーリング材です。

サンシール
SANSEAL
軽がるくん
JSIA F☆☆☆☆



【特長】

水溶性ですから、
使いやすく安全です。

塗装仕上げ性に
優れています。

【用途】

ALC板、
スレート板の目地。
ひび割れ(クラック)
補修。

【荷姿】

軽がるくん: 18L天角缶 (NET17L入り)
プライマーE: 5kgポリ缶入り (白色・黄色)
(4缶/ケース)

【標準色】

ホワイト

サンシール
SANSEAL
#5001

JSIA F☆☆☆☆

【荷姿】

333mlカートリッジ (30本入り/ケース)
ジャンボエース900mlカートリッジ
(12本入り/ケース)

【標準色】

ホワイト



【性能】

JIS A 5758 による

試験項目	代表値
区分	F-12.5 E
押し性 (秒・5℃)	2
スランプ (mm×50℃) 縦/横	0/0
密度	1.091
耐久性区分	7020
弾性復元性 (%)	44
定伸長下での接着性	異常なし
圧縮加熱・引張冷却後の接着性	異常なし
水浸漬後の定伸長下での接着性	異常なし
体積変化 (%)	19

【プライマー接着性】

被着体	評価
モルタル	○
フレキシブルボード	○
A L C	○
アルミ	×
木材	○
石膏ボード	○

【留意事項】

- 濡れている箇所・湿っている箇所は乾燥させてからご使用ください。
- 降雨時、降雪時や気温が5℃以下の施工は避けてください。
- 常時水に浸されるところには使用しないでください。
- 塗装仕上げの場合は十分乾燥させ、硬化を確認してから行ってください。
- 上塗り塗材との相性は事前にチェックしてください。
- 冬期の屋外貯蔵や直射日光の当たる場所を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- プライマーは専用のを必ず使用してください。

株式会社 服部商店 淀工場

〒613-0916 京都市伏見区淀美豆町705番地 TEL (075) 631-3128 FAX (075) 631-8030

<http://www.hattori-shoten.co.jp/>